



**BETON  
CANDEO  
S.r.l.**

Sede Legale e Amministrativa: 35129 Padova - via Prima Strada, 35/C - Tel. 049.76.27.501 - Fax 049.76.27.590  
betoncandeo@gruppocandeo.it - www.gruppocandeo.it



**Unità Produttiva di Nervesa della Battaglia (TV)**

Sede Operativa: 31040 Nervesa della Battaglia (TV) - via Foscarini - Tel 0422.88.17.81 - Fax 0422.88.94.03

DO-01-g-12 del 07/08/2017

## **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°06**

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: SABBIA 0/5 SECCA**
2. **Usi previsti: aggregato per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico conformemente a UNI EN 13043**
3. **Nome e indirizzo del fabbricante:**  
**Beton Candeo srl**  
**Stabilimento di produzione : Nervesa della Battaglia**  
**Via Foscarini 31040 (TV)**
5. **Sistema di VVCP: 2+**
- 6a. **Norma armonizzata: UNI EN 13043:2004**

**L'organismo notificato: ISTITUTO GIORDANO spa - 0407**

**7. Prestazione dichiarata**

|                                 |                                                 |                       |                                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensione delle particelle     | 0/4 (d/D), G <sub>A90</sub> , G <sub>Tc20</sub> | Assorbimento di acqua | 0.78÷1.03%                                                   |
| Massa volumica delle particelle | 2761÷2790 Mg/m <sup>3</sup>                     | Pulizia               | f <sub>16</sub> , MB <sub>F</sub> 3.3, SE <sub>(10)</sub> 63 |

**Descrizione petrografica:** l'aggregato è di origine naturale, non frantumato, di litologia mista la cui natura carbonatico-silicatica è composta da calcari e calcari dolomitici (67%), dolomie e dolomie calcaree (19%), selce (9%), calcedonio (tracce), arenarie (2%) e quarzo (3%).

**Granulometria: % passante a: 4 mm = 100, 2 mm = 84, 1 mm = 62, 0.25 mm = 28, 0.063 mm = 10** – Forma delle particelle – Affinità ai leganti bituminosi – Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate – Resistenza alla frammentazione/frantumazione, alla levigazione, all'abrasione e all'usura (valore di levigabilità della pietra, valore di abrasione dell'aggregato, resistenza all'usura dell'aggregato grossolano, abrasione da pneumatici scolpiti) – Resistenza allo shock termico – Stabilità di volume – Composizione – Durabilità al gelo/disgelo, agli agenti atmosferici, ai pneumatici chiodati e allo shock termico: NPD.

Emissione di radioattività – Rilascio di metalli pesanti, di idrocarburi poliaromatici e di altre sostanze pericolose: ASSENTI

**La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.**

**Firmato a nome e per conto del fabbricante**

**Padova 8 marzo 2025**

**Dott. Piero Candeo**