



**BETON
CANDEO
S.r.l.**

Sede Legale e Amministrativa: 35129 Padova - via Prima Strada, 35/C - Tel. 049.76.27.501 - Fax 049.76.27.590
betoncandeo@gruppocandeo.it - www.gruppocandeo.it

Unità Produttiva di Nervesa della Battaglia (TV)

Sede Operativa: 31040 Nervesa della Battaglia (TV) - via Foscari - Tel 0422.88.17.81 - Fax 0422.88.94.03



Do-01-g-06 del 01/04/2017

**AGGREGATI PER MATERIALI NON LEGATI E LEGATI CON LEGANTI IDRAULICI PER L'IMPIEGO IN
OPERE DI INGEGNERIA CIVILE E NELLA COSTRUZIONE DI STRADE**

UNI EN 13242

CE Beton Candeo Srl - Via Prima Strada, 35/C - 35129 PADOVA - 2017 - rev.00

Gli aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade che provengono dall'unità produttiva di Nervesa della Battaglia (TV) sono di origine naturale, non frantumati o frantumati e derivano da ghiaie e sabbie fluviali di litologia mista la cui natura carbonatico-silicatica è composta da calcari e calcari dolomitici (67%), dolomie e dolomie calcaree (19%), selce (9%), calcedonio (tracce), arenarie (2%) e quarzo (3%).

**Denominazione
Commerciale**

**AGGREGATO per
RILEVATI**

CE₁₇

Dimensione delle particelle	0/125 (d/D), G _A 75, G _T A25	Solfati solubili in acido	AS _{0,2}
Purezza	f ₅ , MB4.9, SE ₍₁₀₎ 35		

Granulometria: % passante a: 125 mm = 100, 63 mm = 73, 31.5 mm = 49, 16 mm = 29, 8 mm = 17, 4 mm = 12, 2 mm = 10, 1 mm = 7, 0.063 mm = 3 -
Forma dell'aggregato grosso - Massa volumica delle particelle - Percentuale di particelle frantumate - Resistenza alla frammentazione - Stabilità volumetrica - Assorbimento di acqua - Composizione/contenuto (classificazione di aggregati grossi riciclati, solfati idrosolubili di aggregati riciclati, zolfo totale, componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici) - **Resistenza all'attrito - Durabilità agli agenti atmosferici - Durabilità al gelo/disgelo: NPD**
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione e di altre sostanze pericolose: ASSENTI

**STABILIZZATO
0/50**

CE₂₁

Dimensione delle particelle	0/63 (d/D), G _A 75, G _T A25	Solfati solubili in acido	AS _{0,2}
Purezza	f ₁₂ , MB4.2, SE ₍₁₀₎ 39		

Granulometria: % passante a: 90 mm = 100, 63 mm = 91, 31.5 mm = 79, 16 mm = 39, 8 mm = 28, 4 mm = 24, 2 mm = 21, 1 mm = 20, 0.063 mm = 11 -
Forma dell'aggregato grosso - Massa volumica delle particelle - Percentuale di particelle frantumate - Resistenza alla frammentazione - Stabilità volumetrica - Assorbimento di acqua - Composizione/contenuto (classificazione di aggregati grossi riciclati, solfati idrosolubili di aggregati riciclati, zolfo totale, componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici) - **Resistenza all'attrito - Durabilità agli agenti atmosferici - Durabilità al gelo/disgelo: NPD**
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione e di altre sostanze pericolose: ASSENTI